

80W-90 GL-5

API GL-5

GRAN PODER LUBRICANTE

En altas y bajas temperaturas

Aceite para diferenciales y transmisión manual

- Protección adecuada de acuerdo a características de presión extrema.
- Reduce costos de operación y mantenimiento por su capacidad lubricante.
- Cumple con las especificaciones:
 - API GL-5
 - AGMA 250.04
 - MIL-L-2105-D
 - 251.02
 - U.S. STEEL 224



946 ml.
Caja 12 Pzas.
TS80W90GL5IL

Cubeta 19L.
TS80W90GL519L

Tambo
200 L.
TS80W90GL5200L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

www.carttek.com.mx



Ficha Técnica

80W-90 GL-5

API GL-5

GRAN PODER LUBRICANTE

En altas y bajas temperaturas

DESCRIPCIÓN

Lubricante elaborado en básicos vírgenes altamente refinados y un paquete de aditivos especiales que proveen características contra la oxidación y el desgaste, además de contar con aditivos de Extrema Presión (EP) para soportar altas cargas y altas temperaturas.

BENEFICIOS

- Gran protección contra la oxidación y la herrumbre.
- Reduce costos de operación y mantenimiento por su capacidad lubricante aún en largos periodos de servicio del aceite.
- Protección adecuada en trabajos de carga moderada a severa de acuerdo a su característica de presión extrema.

APLICACIÓN

Esta recomendado para todo tipo de transmisiones estándar, de camiones de carga, tractores, de pasajeros, etc., donde el trabajo es considerado como severo.

ESPECIFICACIONES

Aceite con gran desempeño a bajas temperaturas. Sobrepasa los requerimientos de las especificaciones:

- API GL-5
- MIL-L-2105 D
- U.S. STEEL 224
- AGMA 250.04, 251.02

PRESENTACIÓN



MANEJO Y SEGURIDAD

Este producto no causa efectos tóxicos ni efectos adversos significativos a la salud cuando se maneja apropiadamente siguiendo las reglas generales de higiene y seguridad.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado SAE	J306	80W-90
Color ASTM	D-1500	6.0
Temperatura de Inflación	°C D-92	200
Temperatura de Escurrimiento	°C D-97	-18
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt.	D-445	20.20
Índice de Viscosidad	D-2270	90
Densidad @ 20 °C g/ml	D-1250	0.8410

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

